

AARF - アルミナ 研磨材 -

ALUMINIUM OXIDE MATERIAL



◆用途◆

サンドブラスト/一般研磨材として使用できます。

◆特長◆

赤褐色の研磨材です。

チャック付の為保管がしやすいです。

酸化アルミニウムの含有量は代表値95.80%となります。

4kg袋入の為、少量使用にも適しております。

◆製品一覧◆

※ 製品は予告なく変更となる可能性がありますので、予めご了承願います。

商品コード	JANコード	品名	タイプ	粒度	中心粒度 (μm)	小袋	大箱
R28664	4511308017691	アルミナ研磨材	AARF	F24	710~600	4kg/袋	20kg/箱 (4kgX5袋入)
R28666	4511308017707	アルミナ研磨材	AARF	F30	600~500	4kg/袋	20kg/箱 (4kgX5袋入)
R28668	4511308017714	アルミナ研磨材	AARF	F36	500~425	4kg/袋	20kg/箱 (4kgX5袋入)
R28670	4511308017721	アルミナ研磨材	AARF	F46	355~300	4kg/袋	20kg/箱 (4kgX5袋入)
R28672	4511308017738	アルミナ研磨材	AARF	F60	250~212	4kg/袋	20kg/箱 (4kgX5袋入)
R28674	4511308017745	アルミナ研磨材	AARF	F80	180~150	4kg/袋	20kg/箱 (4kgX5袋入)
R28676	4511308017752	アルミナ研磨材	AARF	F100	125~106	4kg/袋	20kg/箱 (4kgX5袋入)
R28678	4511308017769	アルミナ研磨材	AARF	F120	106~90	4kg/袋	20kg/箱 (4kgX5袋入)
R28680	4511308017776	アルミナ研磨材	AARF	F150	75~63	4kg/袋	20kg/箱 (4kgX5袋入)
R28682	4511308017783	アルミナ研磨材	AARF	F180	63~53	4kg/袋	20kg/箱 (4kgX5袋入)
R28684	4511308017790	アルミナ研磨材	AARF	F220	53~45	4kg/袋	20kg/箱 (4kgX5袋入)



理研コランダム株式会社 <https://www.rikencorundum.co.jp/>

営業部 東京営業所・開発営業課 〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前547-1 TEL 048-507-3277 FAX 048-507-3279
名古屋営業所 TEL 052-930-5663 FAX 052-933-1187 大阪営業所 TEL 06-6191-2300 FAX 06-6191-2302
福岡営業所 TEL 092-557-9900 FAX 092-557-9901

※2023/4/21 編集

